

Produktinformation CEM II/A-LL 42,5 N (tb)

Werk Berlin - Siloware

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,9	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	-	
Kalksteingehalt	M.-%	15	6-20

Physikalische Daten

Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3850	-
Raumbeständigkeit	mm	0,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	29,0	-
Erstarren Beginn	min	160	≥ 60

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	27	≥ 10,0
28 Tage	MPa	56	42,5 – 62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2026