

# Produktinformation

## CEM II/A-S 52,5 N

Werk Berlin

### Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO <sub>3</sub>	M.-%	3,3	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	-	
Hüttensandgehalt	M.-%	15	6-20

### Physikalische Daten

Spez. Oberfläche nach Blaine	cm <sup>2</sup> /g	4850	-
Raumbeständigkeit	mm	0,6	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31,5	-
Erstarren Beginn	min	160	≥ 45

### Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	37	≥ 20,0
28 Tage	MPa	67	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Stand: 2026