

Produktinformation

CEM II/B-S 42,5 N (na)

Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	3,0	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,66	≤ 0,70
Hüttensandgehalt	M.-%	31	21-35

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,1	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4000	-
Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	29,5	-
Erstarren Beginn	min	270	≥ 60

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	21	≥ 10,0
28 Tage	MPa	56	42,5-62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2025