

## Produktinformation CEM II/B-S 52,5 R (na)

Werk Erwitte

Chemische Daten			
		Prüfwert	Norm
SO <sub>3</sub>	M%	2,6	≤ 4,0
CI	M%	0,07	≤ 0,10
Na₂O-Äquivalent	M%	0,64	≤ 0,70
Hüttensandgehalt	M%	32	21-35
Physikalische Daten			
Rückstand 90 μm	M%	0,1	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm²/g	5250	-
Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
Wasseranspruch	M%	31,0	-
Erstarren Beginn	min	155	≥ 45
Druckfestigkeiten			
2 Tage	MPa	36	≥ 30,0
28 Tage	MPa	69	> 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit. Stand: 2025