

Produktinformation

naturecem® 65 PKH 32,5 N

Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,4	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,03	≤ 0,10
Hüttensandgehalt	M.-%	36	20-45
Kalksteingehalt	M.-%	36	20-37

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	9,1	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4500	-
Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	28,0	-
Erstarren Beginn	min	185	≥ 75

Druckfestigkeiten

7 Tage	MPa	30	≥ 16,0
28 Tage	MPa	48	32,5-52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2026